

WEICON Plast-o-Seal®

Универсальный герметик для быстрого монтажа

Техническая спецификация

Дата: 05.12.2017 – страница 1/1

Описание

Plast-o-Seal компании WEICON это пластичный универсальный нетекучий герметик для поддержания и улучшения свойств твердых уплотнителей в промышленности, машиностроении, автомобилестроении, редукторостроении. Очень хорошая устойчивость к топливу, минеральным маслам, а также воде, метаноловой смеси, смеси глюкозы, незамерзающей жидкости, керосину, фторопластовому охлаждающему средству и т.д.



При больших зазорах использовать только вместе с твердым уплотнителем. Не содержит растворителей.

Технические данные

Основа	полиэфирная смола
Свойства	пластичный
Цвет	синий (флуоресцентный)
Спец.вес при +20°C	1,15 г / см ³
Температура обработки	+5 до +35 °C
Вязкость при 25°C	950.000 до 1.650.000 mPa·s
Макс. зазор	0,10мм
Температурная устойчивость	-50°C до +200°C кратковременно +250°C
Срок хранения	24 месяца
ISSA-Код	75.628.41/42/43
IMPA.Код	81 52 31/32/33

Предварительная обработка поверхностей

Уплотняемые поверхности предварительно хорошо очистить и обезжирить Очистителем поверхностей WEICON.

Инструкция по применению

Перед применением тубик тщательно потрясти. При применении в холодных температурах, содержимое тубика предварительно нагреть до температуры в +20°C. Нанести пластичный универсальный герметик на одну из соединяемых сторон. Так как герметик не содержит растворителей, монтаж можно производить незамедлительно. Моментальный уплотняющий эффект.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

Компания АЛ.С.

ул.В.Яна 3/5
г.Киев
01033

Tel +38 0 44 331-36-40
Fax +38 0 44 289-13-91
Mobile +38 0 96 979-74-04
www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре (+20°C) составляет минимум 24 месяца.

Стандартная фасовка

30000090 Plast-o-Seal® 90 г
30000120 Plast-o-Seal® 120 г
30000230 Plast-o-Seal® 230 г
30000300 Plast-o-Seal® 300 г

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).